

ПРОВОЛОКА



Проволока стальная канатная

ГОСТ 7372-79

Назначение: Проволока стальная круглого сечения предназначена для изготовления канатов.

Условное обозначение: Проволока канатная диаметром 2,00 мм маркировочной группы 1570 Н/мм² (160кгс/мм²), марки 13, оцинкованная по группе "Ж". Проволока 2-1570-В-Ж ГОСТ 7372-79.

Описание: Проволока изготавливается из стали марок 45-80.

Проволока изготавливается по механическим свойствам марок В, 1;

по временному сопротивлению разрыву, Н/мм² маркировочных групп: 1370,1470,1570,1670,1770,1860,1960,2060.

По виду поверхности:

без покрытия 0,20 мм-4,30 мм;

оцинкованная 0,20 мм-4,50 мм трех групп: С, Ж, ОЖ.

Диаметр проволоки и предельные отклонения.

Номинальный диаметр проволоки, мм	Предельные отклонения, мм			Номинальный диаметр проволоки, мм	Предельные отклонения, мм		
	без покрытия	Оцинкованная группа			без покрытия	Оцинкованная группа	
		С,Ж	О,Ж			С,Ж	О,Ж
0,20	±0,01	+0,02 - 0,01	+0,02 - 0,01	1,60	±0,03	+0,05 - 0,01	+0,08 - 0,02
0,22							
0,24							
0,26							
0,28							
0,30							
0,32	+0,02 - 0,01	+0,03 - 0,01	±0,05 - 0,01	2,10	±0,04	+0,06 - 0,01	+0,10 - 0,02
0,34							
0,36							
0,38							
0,40	+0,02 - 0,01	+0,03 - 0,01	±0,05 - 0,01	2,20	±0,04	+0,07 - 0,01	+0,12 - 0,03
0,45							
0,50							
0,55							
0,60							
0,65							
0,70							
0,75							
0,80	±0,02	+0,04 - 0,01	+0,07 - 0,01	2,30	±0,04	+0,07 - 0,01	+0,12 - 0,03
0,85							
0,90							
0,95							
1,00							
1,05							
1,10							
1,15							
1,20							
1,30							
1,40	±0,02	+0,04 - 0,01	+0,07 - 0,01	2,40	±0,04	+0,07 - 0,01	+0,12 - 0,03
1,50							
				2,50			
				2,60			
				2,80			
				3,00			
				3,20			
				3,40			
				3,60			
				3,80			
				4,00			
				4,10			
				4,30			
				4,40			
				4,50			